



В стоимость реставрации без удаления лакокрасочных покрытий интерьера из оселкового мрамора включены следующие виды работ:

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Примечания
1	2	3
Перечень видов работ при реставрации без удаления лакокрасочных покрытий элементов интерьера из оселкового мрамора		
РАБОТЫ 1-го ЭТАПА		
1	Снятие загрязнения, копоти с искусственного оселкового мрамора (размывка), устранение ржавчины и высолов при помощи химических растворов.	Скипидар, шевеловая кислота, щелочные моющие средства, растворитель.
2	Подготовка утраченных поверхностей под накладку по месту	Расчистка, подготовка основания под накладку.
3	Подбор цвета и приготовление колерованной массы (гипс + сухой пигмент).	В среднем 40 кг. на 1м2.
4	Изготовление образца по месту.	Проверка совпадения цвета, рисунка.
5	Грубый обдир (устранение перепадов, больших и мелких царапин)	Обдир пенобетоном, вручную. (При необходимости строжка рубанком).
6	Детальное обследование дефектных мест с последующим сверлением в мраморе отверстий для инъектирования	Определение мест отслоения мрамора от основы.
7	Инъектирование поверхности раствором мездрового клея и гипса для сцепки мрамора с основанием.	Гипсовое молочко на 20% растворе мездрового клея.
8	Расшивка трещин от 0,2 до 0,5 мм, расчистка сколов.	Расшивка трещин вручную, насечка мест сколов.
9	Заделка трещин, сколов и утраченных поверхностей колерованной массой (гипс + сухой пигмент).	Заделка колерованной смесью, вручную.
10	Обдир заделок на поверхности мрамора.	Грубый обдир шарошкой №320.
РАБОТЫ 2-го ЭТАПА		
11	Грубая шпаклевка мрамора, колерованной массой (гипс + сухой пигмент), обдир шпаклевки грубым оселком, просушка мрамора в течение 1-2 дней.	Обдир шифером №1 мягким (варёный), вручную.
12	Шпаклевка мрамора, колерованной массой (гипс + сухой пигмент), обдир шпаклевки оселком средней фракции, просушка мрамора в течение 1-2 дней.	Обдир шифером №2 средним, вручную.
13	Шпаклевка мрамора, колерованной массой (гипс + сухой пигмент), обдир шпаклевки оселком средней фракции, просушка мрамора в течение 1-2 дней.	Обдир шифером №3 средне - твердым, вручную.
14	Шпаклевка мрамора, колерованной массой (гипс + сухой пигмент) проклейка поверхности 20% раствором мездрового клея, обдир шпаклевки оселком мелкой фракции, просушка мрамора в течение 1-2 дней.	Обдир шифером №4 твердым (зеленый), вручную.
15	Шпаклевка мрамора, колерованной массой (гипс + сухой пигмент) проклейка поверхности 20% раствором мездрового клея, Полировка камнем - яшма натуральная, лощение хвощем, просушка мрамора в течение 1-2 дней.	Полировка камнем - яшма натуральная, лощение хвощем, вручную.
16	Нанесение воска на мрамор (вощение).	Двухразовое вощение, вручную.
17	Полировка вощенной поверхности до блеска.	Полировка производится полировочной машинкой.