



В стоимость реставрации с удалением лакокрасочных покрытий интерьера из оселкового мрамора включены следующие виды работ:

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Примечания
1	2	3
Перечень видов работ при реставрации с удалением лакокрасочных покрытий элементов интерьера из оселкового мрамора		
РАБОТЫ 1-го ЭТАПА		
1	Удаление лакокрасочных покрытий с поверхности мрамора, удаление штукатурных слоев с поверхности мрамора механическим способом	Смывка СП-7, скребки заточенные (спец изготовление).
2	Снятие загрязнений, копоти с искусственного оселкового мрамора (размывка), устранение ржавчины и высолов при помощи химических растворов.	Скипидар, шевелювая кислота, щелочные моющие средства, растворитель.
3	Подготовка утраченных поверхностей под накладку по месту	Расчистка, подготовка основания под накладку.
4	Подбор цвета и приготовление колерованной массы (гипс + сухой пигмент).	В среднем 40 кг. на 1м2.
5	Изготовление образца по месту.	Проверка совпадения цвета, рисунка.
6	Грубый обдир (устранение перепадов, больших и мелких царапин)	Обдир пенобетоном, вручную. (При необходимости строжка рубанком).
7	Детальное обследование дефектных мест с последующим сверлением в мраморе отверстий для инъектирования	Определение мест отслоения мрамора от основы.
8	Инъектирование поверхности раствором мездрового клея и гипса для сцепки мрамора с основанием.	Гипсовое молочко на 20% растворе мездрового клея.
9	Расшивка трещин от 0,2 до 0,5 мм, расчистка сколов.	Расшивка трещин вручную, насечка мест сколов.
10	Заделка трещин, сколов и утраченных поверхностей колерованной массой (гипс + сухой пигмент).	Заделка колерованной смесью, вручную.
11	Обдир заделок на поверхности мрамора.	Грубый обдир шарошкой №320.
РАБОТЫ 2-го ЭТАПА		
12	Грубая шпаклевка мрамора, колерованной массой (гипс + сухой пигмент), обдир шпаклевки грубым оселком, просушка мрамора в течение 1-2 дней.	Обдир шифером №1 мягким (варёный), вручную.
13	Шпаклевка мрамора, колерованной массой (гипс + сухой пигмент), обдир шпаклевки оселком средней фракции, просушка мрамора в течение 1-2 дней.	Обдир шифером №2 средним, вручную.
14	Шпаклевка мрамора, колерованной массой (гипс + сухой пигмент), обдир шпаклевки оселком средней фракции, просушка мрамора в течение 1-2 дней.	Обдир шифером №3 средне - твердым, вручную.
15	Шпаклевка мрамора, колерованной массой (гипс + сухой пигмент) проклейка поверхности 20% раствором мездрового клея, обдир шпаклевки оселком мелкой фракции, просушка мрамора в течение 1-2 дней.	Обдир шифером №4 твердым (зеленый), вручную.
16	Шпаклевка мрамора, колерованной массой (гипс + сухой пигмент) проклейка поверхности 20% раствором мездрового клея, Полировка камнем - яшма натуральная, лощение хвощем, просушка мрамора в течение 1-2 дней.	Полировка камнем - яшма натуральная, лощение хвощем, вручную.
17	Нанесение воска на мрамор (вощение).	Двухразовое вощение, вручную.
18	Полировка вощенной поверхности до блеска.	Полировка производится полировочной машинкой.