



В стоимость воссоздания (изготовлению по месту) элементов интерьера из оселкового мрамора включены следующие виды работ:

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Примечания
1	2	3
<b>Перечень видов работ по воссозданию (изготовлению по месту) элементов интерьера из оселкового мрамора</b>		
<b>РАБОТЫ 1-го ЭТАПА</b>		
1	Подготовка оснастки для приготовления сухих колерованных смесей (гипс + сухой пигмент), замешивания и последующей накладки массы на поверхность.	Щиты, направляющие, верстаки, подмости.
2	Отбивка старого мрамора.	Отбивка вручную (скарпель, молоток).
3	Подготовка основания поверхности под накладку колерованной массы.	Грунтовка «Юнис – Универсал», клей плиточный «Юнис – Универсал», навеска маяков.
4	Подбор цвета и приготовление колерованной массы (гипс + сухой пигмент).	В среднем 70 кг. на 1м2.
5	Изготовление образца по месту.	Проверка совпадения цвета, рисунка.
6	Накладка, замешенной на костном клею, колерованной массы на подготовленную поверхность.	Накладка щитовым или лопаточным способами, вручную.
7	Грубая обработка наложенной поверхности под маяки.	Обработка правилом, царпкой, рубанком, вручную.
8	Обработка наложенной поверхности в чистовую (удаление следов от царпки и рубанка).	Обработка грубой шкуркой (крупной фракции зерна).
9	Заделка стыковочных швов колерной массой.	Заделка вручную.
10	Грубый обдир наложенной поверхности мрамора.	Обдир пенобетоном вручную.
<b>РАБОТЫ 2-го ЭТАПА</b>		
11	Грубая шпаклевка мрамора, колерованной массой (гипс + сухой пигмент), обдир шпаклевки грубым оселком, просушка мрамора в течение 1-2 дней.	Обдир шифером №1 мягким (варёный), вручную.
12	Шпаклевка мрамора, колерованной массой (гипс + сухой пигмент), обдир шпаклевки оселком средней фракции, просушка мрамора в течение 1-2 дней.	Обдир шифером №2 средним, вручную.
13	Шпаклевка мрамора, колерованной массой (гипс + сухой пигмент), обдир шпаклевки оселком средней фракции, просушка мрамора в течение 1-2 дней.	Обдир шифером №3 средне - твердым, вручную.
14	Шпаклевка мрамора, колерованной массой (гипс + сухой пигмент) проклейка поверхности 20% раствором мездрового клея, обдир шпаклевки оселком мелкой фракции, просушка мрамора в течение 1-2 дней.	Обдир шифером №4 твердым (зеленый), вручную.
15	Шпаклевка мрамора, колерованной массой (гипс + сухой пигмент) проклейка поверхности 20% раствором мездрового клея, Полировка камнем - яшма натуральная, лощение хвощем, просушка мрамора в течение 1-2 дней.	Полировка камнем - яшма натуральная, лощение хвощем, вручную.
16	Нанесение воска на мрамор (вощение).	Двухразовое вощение, вручную.
17	Полировка вощенной поверхности до блеска.	Полировка производится полировочной машинкой.